

# 近赤外線用 硝材選択シート

## 耐環境性

- 推奨使用温度
- 高温または液体
- 薬剤、アルカリ性又は酸性
- 機械強度、摩耗

## その他

- 毒劇品の指定材料
- 可視での観測が可能
- 熱衝撃への注意 が必要

	Diamond	CaF2	Sapphire	ZnSe	ZnS	BaF2
推奨使用温度	~450°C	~600°C	~1500°C	~200°C	~250°C	~500°C
高温または液体	●	○	●	○	○	○
薬剤、アルカリ性又は酸性	●	○	●	○	○	○
機械強度、摩耗	●	○	●	○	○	○
毒劇品の指定材料	○	○	○	●	●	●
可視での観測が可能	●	●	●	●	●	●
熱衝撃への注意 が必要	○	●	○	○	○	●

● :: 項目に耐性のあるもの

● :: 可視を透過するが黄色  
 ● :: 項目に該当するもの

**即納可能な在庫はここをクリック！**